

QUALITÀ TECNICHE

NEVADA la Pintura Dorada è una pittura decorativa che unisce colori, contrasti, decorazioni con finiture dorate che donano alle pareti incantevole valore.

Migliaia di piccole gocce di pittura che si rompono al passare di una spatola e che per effetto di un particolare magnetismo si trasformano in una miscelanza di colori con un'effetto dorato. Grazie alla sua formulazione e ai particolari pigmenti impiegati è possibile ammirare le innumerevoli specie di colori in grado di trasmettere nuove sensazioni alle pareti, dall'ambra dorata alla sfavillante dissolvenza degli ori che donano alle ambientazioni preziosi riflessi.

NEVADA la Pintura Dorada è lavabile, idrorepellente, anti-graffio, aiuta a prevenire la formazione delle muffe; è particolarmente indicata per la decorazione di superfici in ambienti di prestigio quali ville, palazzi nobiliari, uffici e studi di prestigio, appartamenti e negozi di particolare eleganza. Di facile applicazione, NEVADA permette di lavorare senza lasciare giunte o imperfezioni.

Il prodotto è esente da sostanze tossiche. Non contiene solventi tossici, aromatici e clorurati. È amico dell'uomo e dell'ambiente.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

NEVADA la Pintura Dorada is a decorative paint that unifies colours, contrasts and golden shimmers and brings to the wall an enchanting appearance.

Thousands of tiny drops of paint that are broken by the passing of a trowel and that due to a particular magnetism, become a blend of colours with a golden touch.

Thanks to its formulation and the special pigments used, it is possible to admire the numerous shades of colour that are able to bring new sensations to walls, from a golden amber to beautiful golden shimmers that give precious reflections to an ambience.

NEVADA la Pintura Dorada is washable, waterproof, scratch proof and helps to prevent the formation of mould. It is particularly indicated for the decoration of surfaces in prestigious environments such as villas, palaces, offices, high class studios, apartments and elegant boutiques and shops.

Easy to apply, NEVADA allows application without leaving joints or imperfections.

The product is free of toxic substances. The product does not contain toxic solvents, odours or chlorides.

Friendly both to humans and the environment.

CAMPI D'IMPIEGO

Superfici interne di ambienti in ogni tipo di edificio storico o moderno.

IDEAL USE

Interior surfaces in every type of building both historic and modern.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti nuovi devono essere ben asciutti e stagionati.

Su supporti vecchi o precedentemente pitturati asportare depositi di polvere, smog o altro, mediante spazzolatura o lavaggio. Rimuovere eventuali parti in fase di distacco, quindi applicare, se necessario, una mano dello speciale fissativo NEOFIX by OIKOS. Attendere 4 ÷ 6 ore per l'essiccazione. Applicare una o due mani di FONDO MURALES by OIKOS come fondo.

Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione.



SURFACE PREPARATION

New surfaces should be dry and thoroughly mature.

On old surfaces or previously painted surfaces, remove deposits of dust, smog or other impurities by brushing or washing. Remove any loose or crumbling material.

Follow this by applying, if necessary, a coat of the special sealer NEOFIX by OIKOS. Wait 4 ÷ 6 hours until dry.

Apply one or two coats of FONDO MURALES by OIKOS as a base coat. Wait 6 ÷ 8 hours until dry.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare NEVADA la Pintura Dorada con apposito Pennello-Spagna by OIKOS incrociando le pennellate, ripassare immediatamente con pennello scarico per rendere omogenea la distribuzione del prodotto.

Dopo 5 ÷ 10 minuti ripassare la superficie, facendo una leggera pressione con una spatola inox by OIKOS schiacciando il prodotto, senza asportarlo.



APPLICATION METHOD

Apply Nevada la Pintura Dorada by the special Spanish-Brush by OIKOS crossing the brush strokes, immediately pass over the same part of the surface with the Spanish-Brush empty, in order to evenly distribute the product over the surface. After 5 ÷ 10 minutes pass over the surface again with an inox steel trowel by OIKOS, applying light pressure to squash the product but without removing it.

CARATTERISTICHE TECNICHE: L'APPLICAZIONE

Diluizione: 5 ÷ 10% di acqua potabile

Resa: 6 ÷ 8 m²/l in funzione all'assorbimento del supporto

Strumenti d'impiego: Pennello-Spagna e spatola inox by OIKOS

Fissativi: Neofix by OIKOS

Fondi: Fondo Murales by OIKOS

Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C

(con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 3 ÷ 4 h

(temperatura = 20° C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 2 ÷ 3 giorni

(temperatura = 20° C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Avvertenze: agitare manualmente o in mixer giroscopico max 1 min. a bassa velocità.

TECHNICAL CHARACTERISTICS: APPLICATION

Dilution: 5 ÷ 10% drinkable water

Yield: 6 ÷ 8 m²/l according to surface absorption

Application tools: Spanish-Brush and inox steel trowel by OIKOS

Fixative: Neofix by OIKOS

Base coat: Fondo Murales by OIKOS

Application temperature: +5°C ÷ +36°C

(with relative humidity not exceeding 80%)

Time until touch dry: 3 ÷ 4 hours

(temperature = 20° C with relative humidity at 75%)

Total drying time: 2 ÷ 3 days

(temperature = 20° C with relative humidity at 75%)

Tools cleaning: water

Warning: hand mix or in gyroscopic mixer for max. 1 minute low speed.

CARATTERISTICHE TECNICHE: IL PRODOTTO

Composizione: Resine acriliche in dispersione acquosa, speciali pigmenti organici ed inorganici.

Peso specifico: 1 kg/l ± 3%

pH: 6 ÷ 7

Viscosità: 7500 ÷ 11500 CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)

Temperatura di stoccaggio: +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo

Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininflammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi

Resistenza al lavaggio: Lavabile secondo la norma UNI 10560:1956

Colori: tinte di cartella a sistema tintometrico DCS Decor Color System by OIKOS

Confezioni: litri 1 - 5

TECHNICAL CHARACTERISTICS: THE PRODUCT

Composition: Acrylic resins in water dispersion, special organic and inorganic pigments.

Specific weight: 1 kg/l ± 3%

pH: 6 ÷ 7

Viscosity: 7500 ÷ 11500 CPS Brookfield (RVT 20 revs/min. at 25°C)

Storage temperature: +2°C ÷ +36°C. Keep from freezing

Fire reaction: negative if product is applied on non inflammable support; water based material with dry thickness of less than 0.600 mm.

Wash resistant: Washable according to the norm UNI 10560:1956

Colours: shades of the colour chart on the DCS tinting system Decor Color System by OIKOS

Packaging: 1 - 5 litres